

SIGMA® plus FS 3320



SIGMA - 10 bar - S&D

Anwendung:

Premium Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Materialien wie Zement, Gießsand, Phosphat, Quarz, Dolomit, zerkleinertes Glas, trockenes Mischfutter, Getreide, Rinde, Holzspäne, etc.

Merkmal:

Sehr einfache Montage des gesamten Fördersystems durch ein speziell entwickeltes Kupplungssystem.

Abrieb der Seele durchschnittlich 50 mm³ (ermittelt nach DIN ISO 4649:2021).

Farbiger Verschleißindikator - zur Früherkennung eines erforderlichen Austauschs.

MSHA geprüfte Decke: MSHA IC-8/19.


Einfacher Austausch des Schlauches durch außenliegendes und geteiltes Kupplungssystem, Kupplungen können im Regelfall wiederverwendet werden.

Hinweis:

ACHTUNG: Beachten Sie die Semperit-Beständigkeitsliste bzw. kontaktieren Sie im Zweifelsfall unsere Anwendungsberatung!

ACHTUNG: Beachten Sie die speziellen Handhabungs- und Lagerhinweise für unser SIGMA® System.

Auf Anfrage: Reduzierer, Krümmer, Abzweigungen, Adapter, Ab-sperrorgane, etc.



Temperaturbereich:

-35°C / +80°C.

Sicherheitsfaktor:

3,2 : 1

Seele:

NR/BR/SBR, schwarz, abriebfest, elektrisch leitfähig, farbiger Verschleißindikator.

Einlage:

Textil gewickelt, Drahtspirale verzinkt.

Decke:

EPDM/SBR, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, abriebfest, elektrisch leitfähig, gewellt mit Stoffimpressionen.

Kenzeichnung:

fortlaufendes blaues Mylartape, weiße Schrift:

„SEMPERIT (S) SIGMA® plus FS 3320 S&D WP 10 bar Made in Europe // // // //“.

Artikelnummer	Innen- Ø in		Wanddicke	Außen-Ø		Betriebsdruck (max.) bar	Einlagen- zahl	Biegeradius (min.) in mm	Gewicht ca. kg/m	Rollenlänge (max.) m
	mm	Zoll		in mm	in mm					
64574 5140	50,8	2	12,0	74,8	10	2	250	3,0	40	
64574 6340	63,5	2 1/2	12,0	87,5	10	2	300	4,0	40	
64574 7640	76,2	3	19,0	114,2	10	2	350	8,0	40	
64574 0040	101,6	4	15,5	132,6	10	2	500	8,0	40	
64574 1202	127,0	5	17,5	162,0	10	4	650	12,4	20	
64574 1502	152,4	6	18,0	188,4	10	4	750	14,3	20	
64574 2012	203,2	8	19,0	241,2	10	4	1250	18,8	13,3	

Vakuumbeständigkeit bis DN 152 -0,9 bar; darüber hinaus -0,7 bar.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass vor Benutzung unserer Produkte in Verbindung mit neuen bzw. nicht geprüften Medien oder für Anwendungen, die in der Produktinformation nicht ausdrücklich genannt werden, schriftliche Auskunft bei einem Fachhändler oder einem Semperit-Anwendungstechniker einzuholen ist. Alle Produkte müssen aus Sicherheitsgründen auf ihre Betriebssicherheit überprüft und im Falle von Beschädigung oder bei ungewöhnlich starken Abnutzungserscheinungen, insbesondere der Schlauchdecken, ausgetauscht werden. Sämtliche Produkte müssen laut allen unseren maßgeblichen Anweisungen sowie gemäß DIN 7716:1982 gelagert, verwendet und gewartet werden. Da wir unsere Produkte auch nach Veröffentlichung des Katalogs und/oder der einzelnen Datenblätter ständig weiterentwickeln und verbessern, sind unangekündigte Änderungen der in unserem Katalog sowie in den Datenblättern enthaltenen Informationen jederzeit möglich. Um sicherzugehen, dass Sie stets über die neuesten Produkt- und Sicherheitsinformationen verfügen, besuchen Sie bitte regelmäßig unsere Website (www.semperflex.com) oder setzen sich mit einem unserer Fachhändler oder einem Semperit-Anwendungstechniker in Verbindung. Für alle mit Semperflex abgeschlossenen Verträge gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (abrufbar auf www.semperit-group.com). Weitere wichtige allgemeine Informationen hinsichtlich Sortiment, Auswahl und sicherer Benutzung unserer Produkte, die ausnahmslos eingehalten werden müssen, finden Sie auf unsere Website (www.semperflex.com).

Wichtiger Hinweis: Unser Katalog sowie die einzelnen Datenblätter wurden mit äußerster Sorgfalt ausgearbeitet, um Ihnen sämtliche notwendige Informationen zur Verfügung zu stellen. Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf modernster Industrietechnik, jahrelanger Erfahrung und intensiver Erprobung. Bei Produkten mit einem diesbezüglichen Hinweis bestätigen wir darüber hinaus auch die Erfüllung der Auflagen hinsichtlich Werkstoffbeständigkeit laut ISO TR 7620:2005(E). Es ist jedoch festzuhalten, dass die jeweiligen Lager-, Wartungs- und Einsatzbedingungen entscheidenden Einfluss auf die sichere Anwendung und Langlebigkeit der betreffenden Produkte besitzen. Voraussetzung für die Qualität und die Sicherheit unserer Produkte gemäß den Angaben im Katalog oder den einzelnen Datenblättern ist daher ausschließlich die ständige strikte Einhaltung sämtlicher Spezifikationen und Beschränkungen, die in unseren schriftlich dargelegten Produktinformationen, in den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und Normen, in den Spezifikationen hinsichtlich Chemikalienbeständigkeit sowie in unseren Reinigungsanleitungen festgehalten sind. Wir lehnen jedwede Haftung für Sicherheitsprobleme oder andere negative Folgen ab, die auf die Auswahl eines ungeeigneten Produkts, unsachgemäße Wartung oder falsche Handhabung (z.B. Quetschen, Reißen, Überdehnen oder Befüllen mit unzulässigen Medien) zurückzuführen sind. Die Nutzung unserer Produkte in Flug- oder anderen Luftfahrzeugen ist unter keinen Umständen gestattet. Sofern nichts anderes angegeben ist, werden sämtliche Schläuche nach DIN EN ISO 1307:2008 gefertigt.